
Ficha técnica de material
Paño quirúrgico OPS™ Ultimate con refuerzo absorbente

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material principal
Spundbond trilaminado
Película de polipropileno/polietileno/
Polipropileno spunbond



Refuerzo
Polipropileno spunbond/
Película de polietileno

LATEX
Libre de látex

HP
EN13795-1

EN 13795-1 Característica	Método de ensayo	Requisitos EN 13795-1 Alto rendimiento: Área de productos críticos	Requisitos EN 13795-1 Alto rendimiento: Área de productos menos críticos	Combinación	Tejido principal únicamente
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**2***	**10***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	6,0	No requerido	**6,0****	**6,0****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****	**N/A - Estéril*****
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**1,6***	**1,2***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 100	≥ 10	**482***	**217***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**321,2***	**108,5***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**314,6***	**104,8***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**164,1***	**85***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**107,6***	**54,3***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**179,2***	**91,5***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**119***	**56,7***

	Datos adicionales		
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**140****	**66****
Capacidad de absorción (%)	EN ISO 9073-6	**N/A**	**338****
Capacidad de absorción (ml/m²)	Conversión	**N/A**	**223****
Láser - Ignición primaria	EN 11810	**N/A**	**Clase I1_95**
Láser - Penetración	EN 11810	**N/A**	**Clase P4_21**
Composición del material	N/A	**N/A**	**- Polipropileno no tejido - Película de polietileno**

* Los datos técnicos se basan en el promedio
** Los datos técnicos se basan en la media
*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_UltimateSurgicalDrapeReinforcement_ES03