
Ficha técnica de material

Tejido con refuerzo absorbente de paños quirúrgicos OPS™ Advanced

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja, Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
España
www.medline.eu/es



LATEX
Libre de látex

HP
EN13795-1

		Requisitos EN 13795-1			
		Alto rendimiento			
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Área de productos críticos**	**Área de productos menos críticos**	**Combinación (área crítica)**	**Tejido principal únicamente (área menos crítica)**
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**4,0***	**3,0***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	6,0	No requerido	**6,0****	**5,9****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****	**N/A - Estéril*****
Limpieza - Particulado	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**1,65***	**1,39***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 100	≥ 10	**270***	**50,9***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**313,7***	**92,3***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**295,3***	**82,8***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**53,0***	**37,3***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**193,0***	**73,0***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**55,8***	**39,0***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**185,1***	**73,3***

	Datos adicionales		
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**116****	**43****
Repelencia al alcohol - Solución IPA (grado)	IST 80,8	**N/A**	**8****
Láser - Ignición primaria	EN 11810	**N/A**	**Clase I1_98**
Láser - Penetración	EN 11810	**N/A**	**Clase P4_21**
Inflamabilidad	16CFR1610	**N/A**	**Clase 1**
Composición del material	N/A	**- Poliéster/Viscosa - Película de polietileno**	**- Polipropileno**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_AdvancedDrapesReinforcement_ES03