Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es



Ficha técnica

Mono con capucha, EPI categoría III

Referencia(s)

Referencia	Tamaño	Longitud del mono incluyendo la capucha (A)	Ancho del mono en la cintura (B)	Referencia de altura del usuario
CN4013DTM	M	190	61	166-174
CN4013DTL	L	200	66	174-182
CN4013DTXL	XL	207	71	182-190
CN4013DT2XL	2XL	212	76	190-198

Descripción

Mono de una pieza con capucha, EPI categoría III, tipo 4B, 5B, 6B, puños tejidos, cremallera en la parte delantera cubierta por una solapa, elástico en la cintura, cinta termosellada en las costuras, tobillos elásticos, color blanco

Materiales principales

Material microporoso: SPP + película de polietileno, 65 g/m^2, color blanco

Cantidad por caja

25 unidades por caja

Envasado

1 unidad por bolsa, 25 bolsas/caja de cartón

Fabricante

Crown Name Disposable Hygiene Products Fty. Ltd. – Certificación EN ISO 13485
Chengbei Industrial Zone, Zhucheng Avenue, Xinzhou District, Wuhan, Hubei, China

Importado en Europa por Medline International B.V.

Normativa

Mono, EPI categoría III, Tipo 4B, Tipo 5B, Tipo 6B
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

CE 0624 Equipo de protección individual
Categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual
Certificado por Centrocot: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A, Piazza S.Anna, 2, Busto Arsizio, Italia

TYPE 4B EN 14605:2005 +A1:2009 | TYPE 5B EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 | TYPE 6B EN 13034:2005 +A1:2009 | EN 14126: 2004 | EN 1149-5: 2018 | EN 1073-2: 2002

LATEX Libre de latex | 2 | NON STERILE

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 3

Rendimiento

Ensayo de rendimiento del mono:

Método de ensayo	Norma	Resultado
Tipo 4B: Ensayo de pulverización de alto nivel	EN 14605:2009, EN ISO 17491-4:2008	Aprobado
Tipo 5B: Prueba de fuga interior de aerosol de partículas	EN ISO 13982-1:2011, EN ISO 13982-2:2005	Aprobado Ljmn,82/90 ≤ 30%, L5,8/10 ≤15%
Tipo 6B: Ensayo de pulverización de bajo nivel	EN 13034:2009, EN ISO 13935-2:2001, EN ISO 17491-4:2008, EN 14325:2005	Aprobado
Protección contra partículas radiactivas	EN 1073-2:2003	3/3

Resistencia a los agentes infecciosos EN 14126:2004:

Método de ensayo	Norma	Requerimiento	Clase EN
Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales – sangre sintética	ISO 16603:2004	20 kPa	6/6
Resistencia a la penetración de fluidos contaminados – bacteriófagos	ISO 16604:2004	20 kPa	6/6
Resistencia a la penetración bacteriana en húmedo	EN ISO 22610:2006	t > 75	6/6
Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados	ISO 22611:2003	Log10 > 5	3/3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas	EN ISO 22612:2005	Log ufc < 1	3/3

Propiedades físicas del material:


Método de ensayo	Norma	Requerimiento	Clase EN
Resistencia a la abrasión	EN 530:2010 Met. 2	100<c<500	2/6
Resistencia a la flexión	EN ISO 7854:1999	>100 000 c.	6/6
Resistencia trapezoidal	EN ISO 9073-4:1999	10<N<20	2/6
Fuerza tensil	EN ISO 13934-1:2013	60<N<100	2/6
Resistencia a la perforación	EN 863:1997	10<N<50	2/6
Decaimiento de la carga	EN1 149-3:2004, EN1 149-5:2018		Aprobado
Resistencia a las llamas	EN 13274-4:2002 (Met. 3)		Aprobado
Fuerza de sellado, método GARD	EN ISO 13935-2:2001, EN 13034:2009	50<N<75	2/6
pH del extracto acuoso	EN ISO 3071:2006, EN ISO 13688:2013	3,5>pH>9,5	Aprobado

Resistencia a la penetración química de acuerdo con la norma EN ISO 6530:2005:

Producto químico	Índice de repelencia (%)	Clase EN	Índice de penetración (%)	Clase EN
Ácido sulfúrico (30%)	95.1	3/3	0	3/3
Hidróxido de sodio (10%)	96.2	3/3	0	3/3
n-Butanol	95.1	3/3	0	3/3
O-xileno	71.1	-	0	3/3

Resistencia a la penetración química de acuerdo con la norma ISO 6529:2003:

Producto químico	Clase EN
Ácido sulfúrico (30%)	1/6



0624 Equipo de protección individual
Categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual
Certificado por Centrocot: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A



Libre de latex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 3
Número de documento: EU1-00004-F-