Ficha técnica de material
Funda para base Mayo OPS™

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Refuerzo
Polipropileno spunbond



Material principal
Película de polietileno

Libre de látex

HP EN13795-1

		Requisitos EN 13795-1		
		Alto rendimiento		
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Área de productos críticos**	**Área de productos menos críticos**	**Área crítica reforzada**
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**4***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	6,0	No requerido	**6,0****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****
Limpieza - Particulado	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**2,2***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 100	≥ 10	**208***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**156,4***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**153,2***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**77,5***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**121,3***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**79,8***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**120,4***

	Datos adicionales	
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**95,0****
Capacidad de absorción (%)***	EN ISO 9073-6	**580,0****
Capacidad de absorción (ml/m²)***	Conversión	**551,0****
Composición del material	N/A	**- Polipropileno spunbond no tejido - Película de polietileno**

* Los datos técnicos se basan en el promedio
** Los datos técnicos se basan en la media
*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_MayoStandCover_ES02