Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
www.medline.com/es



Ficha técnica

Batas de aislamiento - Impermeables

Referencias

Referencia	Dimensiones	Gramaje	Color	Tipo de puño	Espalda	Cintas
CRIE4010CF	L 114x135 cm	40 g/m^2	Amarillo	Puños tejidos	Cerrada	Cuello y cintura
CRIE4011CF	XL 127x147 cm	40 g/m^2				
CRIE4010RCF	L 114x135 cm	35 g/m^2	Rojo			

Materiales principales

Polipropileno spunbond recubierto de polietileno

Desempeño

Resultados de los ensayos de CRIE4010CF y CRIE4011CF:

Ensayo	Resultados	Clasificación
EN ISO 22610 – Método de ensayo para la Resistencia a la penetración bacteriana húmedo (tiempo de paso, min)	>75 (min)	Clase 6 - EN14126 sección 4.1.4.2.
EN ISO 22612 – Resistencia a la penetración por partículas sólidas contaminadas (log cfu)	≤ 1 (log cfu)	Clase 3 - EN14126 sección 4.1.4.4.
EN 20811 – Resistencia a la penetración de líquidos	≥120 (cmH_2O)	

Resultados de los ensayos de CRIE4010RCF:

Ensayo	Resultados	Clasificación
EN ISO 22610 – Método de ensayo para la Resistencia a la penetración bacteriana húmedo	>75 (min)	Clase 6 - EN14126 sección 4.1.4.2.
EN ISO 22612 – Resistencia a la penetración por partículas sólidas contaminadas	≤ 1 (log cfu)	Clase 3 - EN14126 sección 4.1.4.4.
EN 20811 – Resistencia a la penetración de líquidos	91 (cmH_2O)	

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

5 bolsas contienen todas las unidades en una caja de cartón

Fabricante

Medline International France SAS - EN ISO 13485

Normativa

Libre de látex

De acuerdo con la Directiva de Equipos de Protección Individual 89/686/EEC
Categoría: I

FINT.441 Revision n°02 Effective date : 11 Jan 16