Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Bata Prevention™ Plus

Bata de aislamiento impermeable frente a fármacos de quimioterapia y agentes infecciosos

Referencia(s)

Referencia	Tamaño	Longitud de la bata	Contorno de la bata
NONE27457	L	114 cm	142 cm
NONE27457XL	XL	127 cm	152 cm

Descripción

Bata de Protección para Quimioterapia, ajuste del cuello tipo velcro, ataduras en la cintura, puños de punto, azul

Materiales principales

Material Prevention Plus, 78 g/m², transpirable e impermeable

Cantidad por caja

30 unidades por caja

Envasado

3 bolsas de polietileno contienen todas las unidades en una caja de cartón

Fabricante legal

Medline International France SAS
Conforme a la norma EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase: I no es estéril
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual
Categoría de EPI: III no estéril

• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

2797.0086

Rendimiento

EN 14605: 2005+A1:2009 Type [PB]-4

Método de ensayo	Nivel de rendimiento según EN 14605: 2005+A1:2009
Abrasión	Nivel 2
Grietas de flexión	Nivel 6
Desgarro trapezoidal	Nivel 2
Fuerza tensil	Nivel 2/1

LATEX NON STERILE

Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Resistencia a la perforación	Nivel 1
Fuerza de sellado	Nivel 1

ASTM F739: Resistencia a la permeabilidad de los fármacos citotóxicos

Fármacos citotóxicos	Ingredientes activos (mg/ml)	Avance promedio tiempo de detección (minutos)
Carmustina (BiCNU)	3,3	> 160
Dacarbazina	10,0	> 480
5-Fluorouracilo	50,0	
Tiotepa	10,0	
Cisplatino	1,0	
Mitomicina C	0,5	
Ciclofosfamida (Cytoxan)	20,0	
Etopósido (Toposar)	20,0	
Sulfato de vincristina	1,0	
Doxorrubicina hidrocloruro	2,0	
Paclitaxel (Taxol)	6,0	
Leucovorina	10,0	
Docetaxel	10,0	
Oxaliplatino	5	

Resistencia a los agentes infecciosos EN14126:2003:

EN 14126:
Type PB[4]-B

Norma de ensayo	Método de ensayo	Propiedades	Nivel de rendimiento según **EN 14126:2003**
NAEN 14126 (2003) + AC (2004)	ISO 16603 2004	Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales	Clase 6/6
EN 14126 (2003) + AC (2004)	ISO 16604 2004	Resistencia a la penetración por **Patógenos transmitidos por la sangre** método que usa Phi-X174 bacteriófago	Clase 6/6
EN 14126 (2003) + AC (2004)	ISO 22610 2006	Resistencia a la penetración microbiana en húmedo	Clase 6/6
EN 14126 (2003) + AC (2004)	ISO/DIS 22611 2003	Resistencia a la penetración al aerosol en húmedo	Clase 3/3
EN 14126 (2003) + AC (2004)	ISO 22612 2005	Resistencia a la penetración microbiana en húmedo	Clase 3/3

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos

Libre de látex

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte